



# CRÉPISSIÛR

## M-410



**Le CRÉPISSIÛR** est un enduit imperméable sec prêt à l'emploi après un simple mélange à l'eau spécialement conçu pour le redressement et le revêtement de tous types de murs extérieurs ou en intérieurs, en maçonnerie ou en béton avec une finition lisse ou crépie.

### Composition

Le Crépißûr est élaboré à partir de matières premières soigneusement sélectionnées :

- Fractions minérales contrôlées.
- Produits à partir de ciment portland.
- Adjuvants spécifiques.

### Support

- **Murs en maçonnerie** : Intérieur / Extérieur neuf ou anciens .
- Les supports doivent être exempts de toute substance pouvant nuire à l'adhérence du produit .
- Humidifier les supports en brique de terre cuite 30 min avant l'application .
- Ne pas appliquer sur béton lisse, plâtre ou peinture .
- Eviter l'application en cas de gèle.

Certifié selon la norme EN 998-1 CS IV W1



✉ Sales@melasco-mortiers.com

🌐 www.melasco-mortiers.com



Sarl Melasco  
Activités minières  
Zac Tréat, Annaba

Service Client : 05 60 05 70 09 / 05 60 05 67 74



### Mise en oeuvre

- Appliquer manuellement ou en projection mécanique (machine de protection) après un simple mélange à l'eau.
- Etendre le mortier sur le support à l'aide d'une lisseuse adéquate.
- Laisser le temps nécessaire puis serrer.

### Rendement

- De 16kg/m<sup>2</sup> par 1 cm d'épaisseur.

### Données techniques

Aspect	Poudre
Couleur	Blanc cassé ou gris
Masse volumique apparente	1660 kg/m <sup>3</sup>
Eau de gâchage	16 ±2%
Classification NF EN 998-1	CSII W2
Epaisseur en couche maximale	2 cm

### Conditionnement

- Sac de 25 kg, stockable 12 mois dans son emballage d'origine fermé et préservé à l'abri de l'humidité.

### Precaution d'emploi

- Température d'utilisation comprise entre 05°C et 30°C .
- Eviter le contact avec les yeux .
- Ne pas respirer les poussières.