



# ستاندار C-610



3-4  
دقائق



6,5-7 لتر

## المعلومات التقنية

المظهر	مسحوق
اللون	أبيض أو رمادي
خلط الماء	26 ± 2%
كثافة	2.1 غ / سم <sup>3</sup>
الرقم الهيدروجيني	12
وقت التعديل	20 دقيقة
حياة العجين	04 ساعات
سمك التطبيق	03 - 04 مم
العائد التقريبي	3,5 كغ / 3 سمك 3 مم
التصنيف حسب EN 12 004-1	C0

## التعبئة والتغليف

- كيس 25 كغ ، يمكن تخزينه لمدة 12 شهرًا في عبوته الأصلية المغلقة وبعيدًا عن الرطوبة وسوء الأحوال الجوية .

## الاحتياطات اللازمة للاستخدام

- يطبق تحت درجة حرارة بين 05 و 35 درجة مئوية .
- تجنب التطبيق أثناء المطر وسوء الأحوال الجوية .
- تجنب ملامسة العينين.
- تفادي تنفس الغبار .

**الستاندار** هو ملاط لاصق مرن مصمم لإصاق ألواح السيراميك

ذو المسامية المتوسطة في الأوساط الداخلية و الخارجية .

## المكونات

**الستاندار** مصنوع من مواد خام مختارة بعناية:

- الكسور المعدنية المتحكم فيه .
- الاسمنت البورتلاندي .
- إضافات محددة .

## الأسطح:

- لجدران و الأرضيات : الداخلية و الخارجية / جديدة أو قديمة.

## حالة الأسطح:

- يجب أن تكون الدعامات سليمة ومسطحة ومنتظمة نظيفة وبدون غبار: يجب أن تكون خالية من أي مواد قد تؤثر على الالتصاق .

- غلق الثقوب وسدها إذا لزم الأمر

## التطبيق

- إمزج كيس 25 كجم مع 6.5 إلى 7.0 لتر من الماء
- يخلط بقوة باستخدام مجرفة أو خلاط كهربائي
- أتركه للراحة لمدة 3 إلى 4 دقائق
- توضع طبقة رقيقة باستخدام مجرفة مسننة

