



# السوبار

## C-702



### المعلومات التقنية

المسموح	المظهر
أبيض	لون
٪ 2 ± 26	خلط الماء
3 جم / سم <sup>3</sup>	الكتافة
الرقم البيدروجيني 12	pH
20 دقيقة	وقت التعديل
4 ساعات	عمر العجينة
04-03 مم	سماكة التطبيق
3.5 كجم / متر المربع لكل سمك 3 مم	العند التفريغ

### التطبيق

- إمزج كيس 25 كجم مع 6.5 لتر من الماء
- يخلط بقوة باستخدام مجرفة أو خلاط كهربائي
- أتركه للراحة لمدة 3 إلى 4 دقائق
- توضع طبقة رقيقة باستخدام مجرفة مسننة

### التعبئة والتغليف

كيس 25 كغ ، يمكن تخزينه لمدة 12 شهراً في عبوته الأصلية المغلقة وبعيداً عن الرطوبة وسوء الأحوال الجوية.

### الاحتياطات الازمة للأستخدام

- يطبق تحت درجة حرارة بين 10 و 35 درجة مئوية
- تجنب التطبيق أثناء المطر وسوء الأحوال الجوية
- يجب إنتظار 24 ساعة قبل ملا الفراغ بين قطع السيراميك .
- تجنب ملامسة العينين
- تفادي تنفس الغبار

**السوبار** عبارة عن ملاط لاصق مرن عالي الأداء مصمم لربط بلاط أو الواح السيراميك المسامية ويلتصق تماماً بجميع الركائز الداخلية أو الخارجية.

### التركيبة :

يتكون المونوكوش غفات من مواد خام مختارة بعناية:

- أقسام معدنية مختارة.
- مواد اسمنتية.
- إضافات خاصة.

### الأسطح

- الجدران: داخلية أو خارجية / جديدة أو قديمة
- الأرضيات: داخلية أو خارجية / جديدة أو قديمة
- الأرضيات أو الجدران المكسوفة (الطوب الخشن، الطوب الأحمر، إلخ) والمغطاة (الخرسانة، الملاط، إلخ)
- دعامات قابلة للتشوه وأرضيات مدفأة (حمامات)
- حمامات السباحة وجدران الغرف الرطبة (حمامات أو غيرها)

### حالة الأسطح

- يجب أن تكون الدعامات سليمة ومسطحة ومنتظمة
- نظيفة وبدون غبار: يجب أن تكون خالية من أي مواد قد تؤثر على الالتصاق
- غلق الثقوب وسدتها إذا لزم الأمر

