



# القريفي ديكو

## M-310



### المميزات:

- يوفر مقاومة إضافية جيدة للجدران والهيكل
- يطبق في طبقتين على جدار مكشوف للحماية والتزيين
- يسمح بتزيين خدشي عمودي أو دائري
- عملي وقابل للغسل مع إمكانية الاستغناء عن الطلاء
- النظافة في الموقع، التخلص من استعمال وغرلة الرمل

### الخصائص:

| المظهر                 | مسحوق                    |
|------------------------|--------------------------|
| اللون                  | أبيض عاجي أو أبيض        |
| حجم الحصى              | 3 مم أو 4 مم             |
| الكتلة الحجمية الظاهرة | 1660 كغ / م <sup>3</sup> |
| تحديد الوقت            | 01 ساعة                  |
| تصلب                   | 24 ساعة                  |

### التطبيق:

القريفي يمكن تطبيقه يدويا أو عن طريق الرش الميكانيكي بعد الخلط البسيط مع الماء بمعدل 07 إلى 08 لتر لكل 25 كغ على طبقة 01 سم من M-410 كريبسيير .

### الحفظ:

- 06 أشهر من تاريخ الإنتاج في عبوته مغلق ويخزن بعيد عن الرطوبة والماء .

### الاحتياطات اللازمة للاستخدام:

- يطبق تحت درجة حرارة بين 05 و 35 درجة مئوية
- تجنب التطبيق أثناء المطر وسوء الأحوال الجوية
- تجنب ملامسة العينين
- تفادي تنفس الغبار

**القريفي** هو منتج جاف مقاوم للرطوبة، جاهز الاستخدام بعد الخلط بالماء والمصنع خصيصا لتلبس وتزيين الواجهات الخرسانية الخارجية .

### المكونات

- القريفي مصنوع من مواد خام مختارة بعناية:
- الكسور المعدنية المتحكم فيه.
- الاسمنت البورتلاندي .
- إضافات محددة .

### الأسطح:

-الواجهات جديدة وقديمة مغطاة بكريبسيير M-410.

### حالة الأسطح:

- يجب أن تكون الأسطح مستقرة، نظيفة مع تبليلها قبل التلبس .
- تجنب التطبيق في حالة الجمد .
- يلبس بطبقة بسبك 01 سم كحد أقصى للطبقة الواحدة من الكريبسيير M-410 .
- من أجل تسهيل تطبيق القريفي ، قم بتمرير طبقة من الصمغ كقاعدة.

### الأداء:

- الكيس ذو 25 كغ يغطي 5 م<sup>2</sup> مع طبقة بسبك 04 مم .

موثوق وفقاً للمعيار: EN 998-1 CS IV W1



الموقع الإلكتروني:

www.melasco-mortiers.com

البريد الإلكتروني:

Sales@melasco-mortiers.com

شركة ميلاسكو للأعمال المنجمية  
67 شارع تاغاست-عنابة، الجزائر